

Expandierter Polystyrolhartschaum EPS DIN EN 13163

| | |
|-------------------------------|--|
| Anwendung: | Wärmedämmung für nichtdurchlüftete und nicht genutzte Flachdächer auf Trapezblech, Holzschalung und Gas- oder Stahlbeton. Nach DIN 4108, Teil 10 -DAA- zur Außendämmung von Dach und Decke, vor Witterung geschützt |
| Technische Daten: | Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 W/(m·K) Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{Bemessung}}$: 0,035 W/(m·K) Qualitätstyp: EPS 035 DAA dm Brandverhalten EN 13501-1: Euroklasse E Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 100 kPa Dauerdruckspannung bei ≤ 2 % Stauchung: ≤ 30 kPa Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ : 30 bis 70 Dimensionsstabilität unter Normalklima: $\pm 0,5$ % DS(N)5 |
| Bezeichnungsschlüssel: | EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(2)5 |
| Qualität: | Flammschutzmittel Poly FR (HBCD-frei), schon immer FCKW- und HFCKW-frei |
| Lieferform: | Flachplatten mit stumpfer Kante, Stufenfalz oder Nut+Feder Gefälleplatten mit Standardgefälle 2 %, Sondergefälle möglich Dachreiter und Keile in verschiedensten Abmessungen Formate: 1.000 x 1.200, 1.000 x 1.000 oder 1.000 x 500 mm Dicken: ab 20 mm |
| Verpackung: | Folie, Klebe- oder Umreifungsbänder aus Kunststoff Interseroh-Vertragsnummer: 116254 |
| Abfallschlüssel: | 17 06 04 |

Erstellt am: 01.08.2020